



熠本新材料
EEBEN New Material

熠本新材料（中山）有限公司

涂料色浆抽滤分散测试报告
Pigment-ink test report

15 日/Date 04 月/Month 2022 年/Years

全国免费咨询
national toll free: 4008273299

标准品 Standard sample	客户来样 高牢度金黄		公司名称 company			
样品 Test sample	AST-203 F2R 高牢度金黄		公司名称 company			
对比测试 comparison test	标准品 Standard sample	样品 Test sample	批次吨量 Production	t	水溶物 Water dissolves	
颜料含量 Pigment content			测试标准 Test standards	Batch colour CIE L52 目测 Visual	筛余物 Screening	
粒度: Particle size			对色光源 Light source	D65 ☐ F ☐ A ☐ UV ☐	吸油质 oil absorbency	
PH值: PH value			色 光 Colour		储存条件 storage temperature	
粘 度 Viscosity			着色力 Coloring		杂质含量 impurity	
操作工艺: 称取99克纯水加涂料色浆1克, 充分搅拌均匀, 在过滤槽垫好滤纸, 底层定性滤纸, 表层定量滤纸。开动真空泵, 将100克色水倒入过滤槽过滤, 抽干为止。			操作工艺: 称取99克纯水加涂料色浆1克, 充分搅拌均匀, 用吸管吸取0.5ML色水滴在滤纸上, 自由扩散充为止。			
标准品 Standard sample	抽滤测试贴样		样品 Test sample	毛效扩散测试贴样		
						
抽滤时间: _____:抽滤时间			扩散时间: _____:扩散时间			
◇ 测试合格, 同意生产。of qualified, agreed to produce. ◇ 检验差距过大, 要求退货。The test gap is too large, and demands the return of. ◇ 测试分散性能误差2%左右, 请上级批准。 concentration or color card is a little difference in the test, a higher grant deals.						
Technology 技术部 (签名)		Purchasing 采购部 (签名)		Quality 品质部 (签名)		
		江绍栋		柯贤女		

http://www.jmyiben.com

熠本新材料（中山）有限公司-服务部
EEBEN New Material (zhongshan) CO., LTD