



# 熠本新材料（中山）有限公司 EEBEN TEX Report

## 颜色批次管理测试报告

报告日期：2022年4月15日  
报告时间：14:21  
测试仪器：Datacolor 110  
测量条件：%R LAV SCIUV Inc

光源/视角  
1) D65 10 Deg  
2) A 10 Deg  
3) F02 10 Deg

标准样品名称：光源/视角 L\* a\* b\* c\* h  
AST-310 FHY 艳蓝 1 31.59 2.18 -43.57 43.60 272.85

批次样品名称：  
AST-310 FHY 艳蓝 1 31.60 2.22 -43.40 43.50 272.78  
批号：20220406


测量日期：2022年04月15日 测量时间：15:10:26

| 光源/视角 | DL*        | Da*        | Db*         | Dc*   | DH*  | DE*  | CMC DE | MI   |
|-------|------------|------------|-------------|-------|------|------|--------|------|
| 1     | 0.01<br>较浅 | 0.03<br>较红 | -0.01<br>较蓝 | 0.01  | 0.04 | 0.04 | 0.03   |      |
| 2     | 0.02<br>较浅 | 0.03<br>较红 | 0.00<br>较真  | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03   | 0.02 |
| 3     | 0.02<br>较浅 | 0.02<br>较红 | 0.01<br>较蓝  | 0.01  | 0.04 | 0.05 | 0.03   | 0.02 |


接受标准 (CIEL\*a\*b\*, D65/10) :

检验结果：合格

|    | DL*   | Da*   | Db*   | DE |
|----|-------|-------|-------|----|
| 上限 | 1.00  | 0.60  | 0.30  |    |
| 下限 | -1.00 | -0.60 | -0.30 |    |



1° 绿



检验：

核准：江绍栋